

## Cleaner

Засіб для очищення шліфованої деревини

Cleaner застосовують після шліфування й прибирання деревини пирососом. Він забезпечує ретельне очищення перед обробкою Oil Plus 2C і видаляє навіть найдрібніші частинки пилу.

Cleaner також можна використовувати для очищення інструментів після нанесення олії: пензлів, шпателів тощо.



## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

### › Особливі властивості

Чому Cleaner слід використовувати в невеликій кількості?

- Революційна технологія Oil Plus 2C забезпечує молекулярне з'єднання олії з волокнами деревини протягом 15 секунд. Якщо на поверхні є пил, олія зв'яжеться з ним. Тоді під час розподілення олії білим падом на поверхні утвориться мікроскопічна паста: олія з'єднається з пилом, а не з волокнами деревини.
- Серветку потрібно лише злегка змочити Cleaner. Так пил збиратиметься завдяки електростатичному ефекту.

### › Технічні характеристики

- Агрегатний стан за 20°C: рідина
- Колір: прозорий
- Кінцева температура кипіння: 213°C
- Густина [кг/м³]: 0,7 (за 15°C)
- В'язкість: 1,67 мм²/с (за 25°C)
- Розчинність у воді: < 0,10%
- Температура спалаху: > 62°C

### › Упаковка



Пляшка 100 мл



Банка 1 л



Банка 5 л

### › Зберігання

Продукт зберігається до 36 місяців у сухих умовах в оригінальній упаковці. Берегти від морозу.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ

### › Інструкція

КРОК 1. Належно відшліфуйте поверхню та приберіть пиლოსосом.

КРОК 2. Очистіть поверхню засобом Cleaner.

КРОК 3. Дайте деревині висохнути до відновлення її первісного вигляду.

- Час висихання: від 15 хвилин до 1 години залежно від кількості засобу, якою змочили поверхню.

### › Витрата

± 75-100 м<sup>2</sup>/л

\* Наведена витрата є лише орієнтовною. Результат залежить від породи деревини та способу підготовки. Для точного розрахунку завжди радимо зробити пробне нанесення.

Докладнішу інформацію дивіться на упаковці та в паспорті безпеки.

Повний асортимент продуктів для захисту й забарвлення деревини всередині та зовні приміщень:

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: Користувач повинен власними випробуваннями визначити придатність продукту для обраного застосування. Muylle Facon NV за жодних обставин не відповідає за непрямі збитки. Наведену інформацію можуть змінити в оновленому технічному описі. Ми не відповідаємо за незадовільний результат із причин, не пов'язаних із якістю продукту. Цей опис складено на основі доступних зараз відомостей і знань. Найновіший технічний опис можна отримати за запитом або знайти на сайті.



Дата технічного опису: 17.09.2025. Перед використанням перевірте інформацію з безпеки.

**Rubio<sup>®</sup>**  
**MONOCOAT**  
**MUYLLE FACON**

Muylle Facon NV  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (БЕЛЬГІЯ)

Тел. +32 (0) 51 30 80 54  
Факс +32 (0) 51 30 99 78  
[info@muyllefacon.be](mailto:info@muyllefacon.be)

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)